

Продуктите на MARBOS отговарят на стандартите DIN EN и се произвеждат по оригинални немски рецепти.

MARBOS DP

Декоративна мазилка

Описание на продукта :

MARBOS DP е завършваща мазилка на циментова и минерална основа, приготвена чрез подсилване с бял Портланд цимент и различни добавки, и се използва като вътрешно и външно завършващо декоративно покритие, върху стени или тавани, подготвя повърхностите за боядисване и е водоустойчива.

Област на приложение :

- ◆ Като завършващо покритие на вътрешни и външни стени
- ◆ Като завършващ слой, подготвящ грубите бетонови повърхности за боядисване

Технически характеристики :

Време за зреене	3 мин.
Количество вода за добавяне (за 25 кг. суха смес)	6 -7 л
Препоръчителна t° на околната среда при полагане	между +5°C и +30°C
Термоустойчивост	между -20°C и +80°C

Характеристики :

- ◆ За вътрешна и външна употреба, върху стени и тавани
- ◆ Устойчива на вода, влага и тежки климатични условия
- ◆ С пластична консистенция, лесна за нанасяне
- ◆ Висока степен на залепване; прилепва напълно към повърхности на циментова основа, включително към груби повърхности
- ◆ Диша и поддържа нивото на влажност
- ◆ Не горима

Подготовка преди нанасяне :

- ◆ Повърхността за нанасяне трябва да бъде почистена от мръсотия, прах, машинни масла, шлага и боя, както и остатъци от цимент, мазилка и бетон.
- ◆ Напукана мазилка, лоши или покрити с мухал повърхности също трябва да бъдат отстранени.
- ◆ Повърхностите от груб бетон трябва да бъдат навлажнени преди нанасянето.
- ◆ Гладките или с висока абсорбантност бетонови повърхности е препоръчително да се грундират с Универсалния грунд MEISTER UG, с цел създаване на свързващ мост .
- ◆ Повърхностите от газобетон или пореста тухла трябва да се грундират с Универсалния грунд MEISTER UG предварително .
- ◆ Полагането на MEISTER UG се извършва най-малко 24 часа след полагането на основната мазилка, която трябва да е изсъхнала .
- ◆ При всяко полагане на MARBOS DP – бяла, повърхностите за нанасяне трябва да бъдат подготвени с горе споменатите продукти, съгласно техническите им указания .

MARBOS гарантира качеството на нашите продукти. Указанията и препоръките за използване на продуктите са направени на базата на практически опит и лабораторни анализи и експерименти. Те трябва да се приемат като общи указания, а не като уверения за точната проява на свойствата им, тъй като не е възможно да се вземат под внимание изпълнението на строителните дейности и условия на всяка строителна площадка, над която нямаме власт и контрол.

Нанасяне :

- ◆ MARBOS DP се изсипва в чист съд, пълен с чиста вода в съответните пропорции и при нормална температура на околната среда, и се бърка ръчно или с машина до получаването на гладка смес. Продължителността на разбъркването е минимум 5 минути. Полученият разтвор се оставя да зрее около 3 минути, преди да се разбърка отново, докато се хомогенизира.
- ◆ Плътноста и времето за втвърдяване на продукта се променят в зависимост от количеството вода за добавяне.
- ◆ Разбъркваният разтвор е готов за нанасяне след изтичане на времето за зреење от 3 минути.
- ◆ Пресният разтвор трябва да бъде използван в рамките на 1 час.
- ◆ MARBOS DP се нанася върху повърхностите посредством мистрия.
- ◆ Преди да е изсъхнала, MARBOS DP се полага с пластмасова мистрия върху повърхността и се оформя структурата.
- ◆ След като изсъхне се боядисва с външна фасадна боя по желание, която не съдържа разтворител.
- ◆ Полагането трябва да се извършва без никакво прекъсване при широки повърхности, което означава, че трябва да е подсигурен наличен персонал в достатъчен брой.
- ◆ На местата, където се изисква задължително завършващо покритие, нанасянето му трябва да бъде извършвано при абсолютно определяне на границите с помощта на защитна лента .
- ◆ По време на нанасянето на последните слоеве завършващи покрития трябва да не се допуска преждевременното им изсъхване вследствие неблагоприятни атмосферни условия.

Поддръжка след нанасянето :

С цел да се предотврати преждевременно и неблагоприятно изсъхване, измазаните повърхности трябва да се пазят от директна слънчева светлина и тежки атмосферни влияния като силен вятър, градушка и студ.

Разход :

Приблизително 2.5 -3.0 кг/м²

Съдържание на продукта :

Безвредни за околната среда добавки, висококачествен гранулиран пясък и Портланд цимент PC 42.5.

Доставка :

В хартиени торби от 25 кг.

Съхранение :

- ◆ Торбите със суха смес трябва да се пазят от вода, влага и тежки атмосферни условия.
- ◆ Трябва да се съхраняват на хладно и сухо, върху дървените палети.
- ◆ Отворените торби трябва да се запечатват незабавно и да се използват в най-кратък срок.
- ◆ Максимум 8 торби със суха смес могат да се складират една върху друга.
- ◆ Срок на годност 1 година, при условие че се съблюдават гореспоменатите условия на съхранение.

Важни указания :

- ◆ Техническите данни са приблизителни стойности получени при температура +20⁰C и 50% относителна влажност на въздуха. По-ниските температури увеличават, а по-високите намаляват указанияте работни стойности и времето за развитие на якост.
- ◆ Към готовия разтвор не се добавят вода и суха смес повторно. След втвърдяване на мазилката, почистване е възможно само по механичен начин.
- ◆ Сместа показва алкална реакция при контакт с вода и влага
- ◆ Да се избягва контакт с кожата и очите.
- ◆ При разбъркване и нанасяне се препоръчва носенето на защитни очила и ръкавици. В случай на контакт с кожата или очите, засегнатата повърхност се изплаква обилно с вода, а при необходимост да се търси лекарска помощ.

MARBOS гарантира качеството на нашите продукти. Указанията и препоръките за използване на продуктите са направени на базата на практически опит и лабораторни анализи и експерименти. Те трябва да се приемат като общи указания, а не като уверения за точната проява на свойствата им, тъй като не е възможно да се вземат под внимание изпълнението на строителните дейности и условия на всяка строителна площадка, над която нямаме власт и контрол.