



Продуктите на MEISTER отговарят на стандартите DIN EN и се произвеждат по оригинални немски рецепти.

MEISTER SS - бяла

Суша строителна смес за супер фина мазилка - вътрешна

Описание на продукта :

MEISTER SS е супер фина мазилка на циментова основа, водоотблъскваща, подсилена с различни добавки, фино агрегирана от групата строителни смеси P I, според стандарт 18550 по DIN – Глава I, за вътрешна употреба като супер фина завършваща мазилка.

Област на приложение :

- ◆ За вътрешни стени и тавани (включително влажни помещения).
- ◆ Върху бетонови повърхности като супер фина завършваща мазилка, преди боядисване.

Технически данни :

Време за зреене	3 минути
Дебелина на нанасяне	Единичен слой: 2-3 мм Макс.: 5 мм
Количество вода за добавяне (за 25 кг суха смес)	8 – 10 литра
Якост на натиск след 28 дни	$\geq 1,5 \text{N/mm}^2$
Якост на опън при огъване след 28 дни	$\geq 0,7 \text{N/mm}^2$
Оптимална температура при полагане	Между + 5°C и +35°C
Термоустойчивост	Между - 20°C и +80°C

Характеристики :

- ◆ Еластична, лесна за нанасяне
- ◆ Високо устойчива на лоши климатични условия
- ◆ Водо и влаго устойчива
- ◆ Съхне без пукнатини
- ◆ Дишаща, позволява пародифузия
- ◆ Водосвързваща
- ◆ Отлична способност за прилепване към повърхностите
- ◆ Не горима

Подготовка на повърхността за полагане :

- ◆ Повърхността върху, която ще се полага мазилката трябва да бъде здрава, почистена от смазки, масла, прах, изронвания и други замърсявания.
- ◆ Преди полагане на супер фината мазилка MEISTER SS бяла е нанесен слой основа (препоръчително е да се използва фина мазилка MEISTER IS като основа), който трябва да се изчака най-малко 72 часа да се втвърди и изгради здрава база за мазилката.
- ◆ Бетоновите повърхности се намокрят добре преди полагането на мазилката
- ◆ Сухите и силно хигроскопични повърхности като газобетонова и каменна зидария или гладки повърхности трябва да бъдат грундиран с Универсален грунд MEISTER UG, за да се подобри адхезионната им способност.

Нанасяне :

- ◆ MEISTER SS - бяла се изсипва в чист съд, пълен с чиста вода и се бърка в продължение на минимум 5 минути. Изчакват се приблизително 5 минути преди повторното разбъркване на сместа за около още 5 минути, за да се получи гладка и хомогенна смес. Добре разбърканата смес се оставя да зрее за около 3 минути, след което е готова за използване. Прясната мазилка трябва да се употреби в рамките на 1 час.

MEISTER гарантира качеството на нашите продукти. Указанията и препоръките за използване на продуктите са направени на базата на практически опит и лабораторни анализи и експерименти. Те трябва да се приемат като общи указания, а не като уверения за точната проява на свойствата им, тъй като не е възможно да се вземат под внимание изпълнението на строителните дейности и условия на всяка строителна площадка, над която нямаме власт и контрол.

- ◆ След като се е втвърдила достатъчно, измазаната повърхност се заглажда и заравнява с фина шкурка.
- ◆ Времето за втвърдяване на продукта се изменя в зависимост от количеството вода за добавяне, температурата на околната среда и атмосферните условия. Времето за работа върху положения продукт зависи от тези условия и е най-малко 24 часа.

Поддръжка след нанасянето :

За да се предотврати бързото и некачествено изсъхване измазаните повърхности трябва да се пазят от пряка слънчева светлина, високи температури (над + 35°C) и тежки атмосферни влияния, като силно въздушно течение и студ.

Разход :

Приблизително 1,1 -1,3 кг/м² при дебелина на слоя 1 мм.

Съдържание на продукта :

Портланд цимент, супер фино гранулиран агрегат, стандартизирани свързващи вещества и примеси, в съответствие със стандартите DIN.

Доставка :

В 25 килограмови многопластови фолирани хартиени торби, върху дървени палети.

Съхранение :

- ◆ Торбите със суха смес трябва да са защитени от вода, влага и лоши атмосферни условия.
- ◆ Да се съхраняват на хладно и сухо място върху дървени палети.
- ◆ Отворените торби трябва незабавно да се запечатват и да се употребяват в най-кратък срок.
- ◆ Максимум 8 торби суха смес да се нареждат една върху друга.
- ◆ Срокът на годност е 1 година, при спазване на горепосочените условия за съхранение.

Важни указания :

- ◆ Техническите характеристики важат при температура на въздуха +20°C и относителна влажност на въздуха от 50%. По-ниските температури увеличават, по-високите намаляват горепосочените работни стойности и времето за изсъхване.
- ◆ Към сухата смес не се добавя нищо друго, освен вода.
- ◆ Към разбърканата и узряла мазилка не се добавят вода, суха смес или други добавки.
- ◆ Сместа показва алкална реакция при контакт с влага или вода.
- ◆ Използваните съдове и инструменти трябва незабавно да се измиват с вода след тяхната употреба. Когато сместа се втвърди почистването е възможно само по механичен път.
- ◆ Трябва да се избягва контакт с кожата и очите.
- ◆ При разбъркването и полагането се препоръчва да се използват защитно облекло и гумени ръкавици. В случай на контакт с очите или кожата, засегнатият участък се изплаква обилно с вода. При необходимост да се търси лекарска помощ.